

Maalityyppi	Findur JSM Väripohja on kaksikomponenttinen, liuoteohenteinen polyuretaanipohjamaali kiviainespinoille, jonka kovetteena on alifaattinen isosyanaatti. Maalaustuoteryhmä 259.
Käyttökohteet	Ulkokäyttöön uusille ja vanhoille kiviainespinoille, kuten betoni-, rappauskalkkihiekkatiili- ja mineraalilevyypinoille. Aikaisemmin maalatuille pinnoille, joista vanha maalipinta on poistettu. Tuote soveltuu myös tehdasmaalaukseen, kun betonielementit halutaan maalata jo elementtitehtaalla.
Hyväksynyt	Tuote on CE-merkitty.

Tuote- ja EAN-koodi

Perusmaali A	3 kg 60010	10 kg 60011	20 kg 60012
Perusmaali C	3 kg 60020	10 kg 60021	20 kg 60022

TEKNISET TIEDOT	
Sekoitussuhde	Maaliastian lisättävä Findur JSM kovettajan määrä ja kovettajan numero on ilmoitettu purkin yläosassa olevassa viivakooditarrassa: Findur JSM Väripohja: 12 paino-osaa, 8 tilavuusosaa Findur JSM Kovete: 1 paino-osa, 1 tilavuusosa
Seoksen käyttöaika	< 8 h (+23 °C)
Kuiva-ainepitoisuus	45–55 paino-% värisävyin mukaan
Perusmaalit	A (valkoinen), C väritön
Värisävy	NCS-, RAL-, Monicolor Nova-, Spirit- sekä muut markkinoilla olevat värikartastot.
Teoreettinen menekki	noin 150–200 g/m ²
Kuivumisaika +23 °C ilman suht. kosteus RH 50%	Pölykuiva noin 1 tunnissa, päällemaalattavissa 24 tunnin jälkeen
Kiiltoryhmä	6 (RT-luokitus), täyshimmeä
Ohenne ja välineiden pesu	Findur JSM Ohenne
Työtapa	Telaus tai suurpaineruiskutus, Suutinkoko 0,013" - 0,015"
Pakkaukset	3 kg, 10 kg, 20 kg
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen
KÄYTTÖOHJEET	
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

<p>Esikäsitteily Maalaamaton pinta</p>	<p>Maalattavat pinnat puhdistetaan liasta, irtonaisista hiukkasista ja suoiloista. Muottia vasten valetuista betonipinnoista on pintaan jäänyt sementtiliima ja muottiöljy poistettava esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla.</p>
<p>Aiemmin maalattu pinta</p>	<p>Findur Julkisivumaalilla aiemmin maalatun pinnan esikäsitteilyksi riittää yleensä huolellinen vanhan maalipinnan pesu. Muilla maalityypeillä maalatun pinnan huoltomaalaus Findur JSM Värpohjalla tulee aina varmistaa Findurin edustajan kanssa. Vanha huonosti alustassa kiinni oleva maali poistetaan esim. suihkupuhdistamalla tai mekaanisella puhdistuksella esim. timanttikuppilaikalla. Korjaa betonipinnat, mikäli niissä esiintyy halkeamia. Mikäli betonirakenteen teräkset ovat tulleet esiin, puhdistaa teräkset ja suojaa soveltuvin menetelmin. Korjaa vaurioitunut betonipinta tarkoitukseen soveltuvalla paikkausmenetelmällä. Asbestia sisältävän alustan esikäsitteilyssä ja maalauksessa on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 ja Työsuojeluhallituksen päätöksessä 231/89 määriteltyjä suojoitoimenpiteitä. Asbestipitoinen jäte on otettava talteen ja hävitettävä asianmukaisesti.</p>
<p>Pohjamaalaus</p>	<p>Esikäsitellyt pinnat pohjustetaan Findur JSM Värpohjalla, johon on lisätty Findur JSM Kovete oikeassa suhteessa. Kovete lisätään maaliin käyttäen apuna koneellista maalinsekoitinta. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen. Maalaustyö tehdään siten, että siitä tulee tasainen, yksivärinen ja peittävä maalausjälki.</p> <p>Findur JSM Värpohjalla on suhteellisen alhainen molekyylipaino ja sen tunkeutuvuus huokoiseen rakenteeseen on erittäin hyvä. Tuotteen korkea sideainepitoisuus antaa hyvän ja kestävä maalausalan pintamaalille tai pinnoitteelle.</p>
<p>Pintamaalaus</p>	<p>Pintamaalaus Findur Julkisivumaalilla 1 - 2 kertaa riittävän peittävyyden aikaansaamiseksi tai Findur Julkisivupinnoitteella. Pinnoitustyö tehdään suppiloruiskulla ruiskuttamalla kertaalleen.</p>
<p>Käyttöturvallisuus</p>	<p>Ruiskutettaessa on huolehdittava muiden pintojen suojauksesta ja katsottava, ettei lähetyvillä ole esim. autoja, jotka saattavat tahrintua ruiskutustyön aikana. Tuulisella ilmalla ruiskutettaessa maalisumu voi lentää pitkiäkin matkoja.</p> <p>Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote. Lue tiedote ennen maalaustyön aloittamista. Maalin kovete ja käyttövalmis seos sisältävät isosyanaatteja. Avaa maalin kovetepurkki varovasti, koska purkkiin saattaa varastoidessa kehittyä painetta. Älä päästä kovetepurkkiin vettä, sillä se voi turvota ja haljeta.</p>
<p>Haihtuvat orgaaniset yhdisteet VOC</p>	<p>EU VOC-raja-arvo / gränsvärde Cat A/h 750 g/l (2010)</p> <p>Findur JSM Värpohja sisältää / innehåller: VOC max 550 g/l.</p>

Tuotteen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Emme vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on riippuvainen maalaus- ja käsittelyolosuhteista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta ja tarkoitusta. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tämän tyyppisiä tuotteita käyttäessään, ja että hän on ennen tuotteen käyttöönottoa perehtynyt tuotteesta saatavilla olevaan käyttöturvallisuustiedotteeseen.