

Julkisivumaalausyhdistelmä

SILKO-hyväksytty maalausyhdistelmä uusille ja vanhoille kiviainepinnoille, kuten betoni-, rappaus-kalkkihiekkatiili- ja mineraalilevypinnoille. Aikaisemmin maalatuille pinnoille, joista vanha maalipinta on poistettu. Maalausyhdistelmä soveltuu myös tehdasmaalaukseen, kun betonielementit halutaan maalata jo elementtitehtaalla.

Pinnan esikäsittely

Uudismaalaus

Maalattavat pinnat puhdistetaan liasta, irtonaisista hiukkasista ja suoloista. Sementtiliima ja muottiöljy on poistettava ennen maalaustyötä esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla. Pöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta.

Korjausmaalaus

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, pöly, lika ja rasva. Lika ja rasva poistetaan esimerkiksi alkali- tai emulsiopesulla. Huuhdellaan puhtaalla vedellä ja annetaan kuivua. Irtoava ja heikosti alustassa kiinni oleva maali poistetaan huolellisesti esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla. Pöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta.

Maalaustyö

Pohjamaalaus Findur JSM Primerilla

Esikäsitellyt pinnat pohjustetaan Findur JSM Primerilla 1 - 2 kertaan.

Pintamaalaus Findur Julkisivumaalilla

Pintamaalaus Findur Julkisivumaalilla 1 - 2 kertaan riittävän peittävyden aikaansaamiseksi.

Tarkemmat tiedot tuotteiden tuoteselosteissa.

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset lisätietoa!

Findur HT Oy