

- Maalityyppi** Findur Parvekelattiamali on kaksikomponenttinen, liuoteohenteinen polyuretaanimaali kiviainespinnoille, jonka kovetteena on alifaattinen isosyanaatti. Maalaustuoteryhmä 657.
- Käyttökohteet** Ulkokäyttöön uusille ja vanhoille parveke ym. lattiapinnoille, joihin ei kohdistu merkittävää mekaanista kuormitusta.
- Erikoisominaisuudet** Findur Parvekelattiamali on erikoispinnoite, joka soveltuu parvekelaatta-elementtien pinnoittamiseen elementtitehtaalla jo 24 tuntia kuivumisen jälkeen.
- Hyväksynyt** Tuote on CE-merkitty.

Tuote- ja EAN-koodi

Perusmaali A	1,33 kg	4 kg	13,32 kg	26,64 kg
	60070	60071	60072	60073
				
Perusmaali C	1,1 kg	3,3 kg	11 kg	22 kg
	60080	60081	60082	60083
				

TEKNISET TIEDOT	
Sekoitussuhde	Maaliastian lisättävä Findur JSM Kovetteen määrä ja kovettajan numero on ilmoitettu purkin yläosassa olevassa viivakooditarrassa:
Seoksen käyttöaika	Findur Parvekelattiamali: 11 paino-osaa, 8 tilavuusosaa Findur JSM Kovete: 1 paino-osa, 1 tilavuusosa
Kuiva-ainepitoisuus	< 8 h (+23 °C)
Värisävyt	55–74 paino-% (värisävystä riippuen)
Teoreettinen menekki	NCS, RAL, Monicolor Nova ja Spirit ym. värikarttojen mukaan
Kuivumisaika +23 °C ilman suht. kosteus RH 50%	noin 150 250 g/m ²
Kiiltoryhmä	noin 12 tuntia, päällemaalattavissa 24 tunnin jälkeen
Ohenne ja välineiden pesu	5 (RT-luokitus), himmeä
Työtapa	Findur JSM Ohenne
Pakkaukset	Telaus tai suurpaineruiskutus, suutinkoko 0,015” - 0,019”
Varastointi	Perusmaali A 1,33 kg, 4,0 kg, 13,32 kg, 26,64 kg Perusmaali C 1,1 kg, 3,3 kg, 11 kg, 22 kg
Säänkestävyys	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen
	Erinomainen - myös teollisuus- ja meri-ilmastossa.

KÄYTTÖOHJEET

<p>Maalausolosuhteet</p> <p>Esikäsittely</p>	<p>Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.</p> <p>Maalattavat pinnat puhdistetaan liasta, irtonaisista hiukkasista ja suoista. Muuttia vasten valetuista betonipinnoista pintaan jäänyt sementtiliima sekä muottiöljy tulee poistaa esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla.</p>
<p>Aiemmin maalattu pinta</p> <p>Pohjamaalaus</p> <p>Pintamaalaus</p> <p>Liukastumisen esto</p>	<p>Findur Parvekelattiamaalilla aiemmin maalatun pinnan esikäsittelyksi riittää yleensä huolellinen vanhan maalipinnan pesu. Muilla maalityypeillä maalatun pinnan huoltomaalaus Findur Parvekelattiamaalilla tulee aina varmistaa Findurin edustajan kanssa. Vanha heikosti alustassa kiinni oleva maali poistetaan esim. suihkupuhdistamalla tai mekaanisella puhdistuksella esim. timanttikuppilaikalla. Korjaa betonipinnat, mikäli niissä esiintyy halkeamia. Mikäli betonirakenteen teräkset ovat tulleet esiin, puhdistat teräkset ja suojaat soveltuvien menetelmin. Paikkaat betonipinta tarkoitukseen soveltuvalla paikkausmenetelmällä. Pienet huokosreiät voidaan tasoittaa Findur Elementtitasoitteella.</p> <p>Esikäsittelyt pinnat pohjustetaan Findur JSM Primerilla, johon on lisätty Findur JSM Kovete suhteessa 12:1. Pohjustuksen voi suorittaa myös Findur Parvekelattiamaalilla, johon on lisätty Findur JSM Kovete oikeassa suhteessa. Tämän jälkeen maalia ohennetaan Findur JSM Ohenteella noin 10 - 15 % ja suoritetaan pohjamaalaus. Kovete lisätään maaliin käyttäen apuna koneellista maalinsekoitinta. Pohjamaalattujen pintojen annetaan kuivua noin 24 tuntia ennen pintamaalausta.</p> <p>Pintamaalaus Findur Parvekelattiamaalilla, johon on lisätty Findur JSM Kovete oikeassa suhteessa (kovetteen annostelutaulukko osoitteessa www.findur.fi kohdassa Tuote-esitteet). Kovete lisätään maaliin käyttäen apuna koneellista maalinsekoitinta. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen. Älä tee liian isoa seosta kerralla, sillä maalin kovettuminen purkissa nopeutuu, mitä lämpimämpi ilma on. Pyri maalaamaan aina varjoisella puolella. Vältä suoranaista auringonpaistetta.</p> <p>Maalaa Findur Parvekelattiamaalilla 1 - 2 kertaa riittävän peittävyden ja tasaisen maalausjäljen aikaansaamiseksi. Maalia voi ohentaa hieman telaustyön helpottamiseksi, mikäli maali tuntuu vahvalta. Älä ohenna liikaa, koska maalin peittokyky heikkenee. Älä maalaa pintoja, joita ei ole tarkoitettu maalattaviksi. Pyyhi tahraantunut pinta välittömästi Findur JSM Ohenteella, sillä kuivunut maali on lähes mahdoton poistaa.</p> <p>Mikäli halutaan, että maalattu pinta ei ole liukas, voidaan maalaus tehdä seuraavin toimenpitein: Maalaa 10 - 15 % ohennetulla Findur Parvekelattiamaalilla, johon on lisätty Findur JSM Kovete oikeassa suhteessa. Sirottele märkään maalipintaan Findur-lasihelmiä tasaisesti, menekki noin 500 g/m² ja anna maalin kuivua. Seuraavana päivänä harjataan irtonaiset lasihelmet pois ja otetaan talteen uutta käyttöä varten. Uusi maalikerros maalataan lasihelmien päälle ohentamattomalla Findur Parvekelattiamaalilla, johon on lisätty kovete oikeassa suhteessa. Karhennettu pinta ei ole liukas ja siinä on turvallista kävellä. Lasihelmien tilalla voidaan käyttää vaihtoehtoisesti kuivaa kvartsihiekkää raekoko 0,2 - 0,6 mm.</p>

<p>Tehdasmaalaus</p>	<p>Maalaustyö voidaan aloittaa 24 tuntia elementtimuotin irrottamisen jälkeen. Esikäsitely, pohja- ja pintamaalaus tehdään yllämainituin menetelmin.</p>
<p>Käyttöturvallisuus</p>	<p>Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote. Lue tiedote ennen maalaustyön aloittamista. Maalin kovete ja käyttövalmis seos sisältävät isosyanaatteja. Avaa maalin kovetepurkki varovasti, koska purkkiin saattaa varastoidessa kehittyä painetta. Älä päästä kovetepurkkiin vettä, sillä se voi turvota ja haljeta.</p>
<p>Haihtuvat orgaaniset yhdisteet VOC</p>	<p>EU VOC-raja-arvo / gränsvärde Cat A/j 500 g/l (2010) Findur Parvekelattiamaaali sisältää / innehåller: VOC max 415 g/l.</p>

Tuotteen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Emme vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on riippuvainen maalaus- ja käsittelyolosuhteista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta ja tarkoitusta. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tämän tyyppisiä tuotteita käyttäessään, ja että hän on ennen tuotteen käyttöönottoa perehtynyt tuotteesta saatavilla olevaan käyttöturvallisuustiedotteeseen.