

Julkisivumaalausyhdistelmä - SILKO

SILKO-hyväksytty maalausyhdistelmä uusille ja vanhoille kiviainepinnoille, kuten betoni-, rappaus-kalkkihiekkatiili- ja mineraalilevypinnoille. Maalausyhdistelmä soveltuu myös tehdasmaalaukseen, kun betonielementit halutaan maalata jo elementtitehtaalla.

Pinnan esikäsittely

Uudismaalaus

Maalattavat pinnat puhdistetaan liasta, irtonaisista hiukkasista ja suoloista. Maalattavilta pinnoilta poistetaan sementtiliima, muottiöljyt ja irrotusaineet esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla. Pöly poistetaan pinnoilta huolellisesti ennen maalausta.

Huoltomaalaus

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, pöly, lika ja rasva. Lika ja rasva poistetaan esimerkiksi alkali- tai emulsiopesulla ja/tai korkeapainepesulla. Pesuaineet huuhdellaan maalattavilta pinnoilta huolellisesti puhtaalla vedellä ja pintojen annetaan kuivua ennen maalausta. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan huolellisesti esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla. Pöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta.

Maalaustyö

Pohjamaalaus

Esikäsitellyt pinnat pohjustetaan Findur JSM Primerilla 1 - 2 kertaan.

Pintamaalaus

Pintamaalaus Findur Julkisivumaalilla 1 - 2 kertaan värisävystä riippuen.

Huoltomaalaus aiemmin Findurin tuotteilla maalattuihin kohteisiin voidaan tehdä Findurin Julkisivumaalilla 1 - 2 kertaan, mikäli vanha maali on hyvin kiinni alustassa.

Tarkemmat tiedot tuotteiden tuoteselosteissa.

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset lisätietoa!

Findur HT Oy