

## Parvekelattian maalausyhdistelmä

Ulkokäyttöön uusille ja vanhoille kiviainespinnoille, kuten betoni-, rappauskalkkihiekkatiili- ja mineraalilevypinnoille. Tuote soveltuu erittäin hyvin myös tehdasmaalaukseen, kun betonielementit halutaan maalata jo elementtitehtaalla.

### Pinnan esikäsittely

#### Uudismaalaus

Maalattavat pinnat puhdistetaan liasta, irtonaisista hiukkasista ja suoiloista. Maalattavilta pinnoilta poistetaan sementtiliima, muottiöljyt ja irrotusaineet esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla. Pöly poistetaan pinnoilta huolellisesti ennen maalausta.

#### Huoltomaalaus

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, pöly, lika ja rasva. Lika ja rasva poistetaan esimerkiksi alkali- tai emulsiopesulla ja/tai korkeapainepesulla. Pesuaineet huuhdellaan maalattavilta pinnoilta huolellisesti puhtaalla vedellä ja pintojen annetaan kuivua ennen maalausta. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan huolellisesti esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla. Pöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta.

### Maalaustyö

#### Pohjamaalaus

Esikäsitellyt pinnat pohjustetaan Findur JSM Primerilla tai noin 20 % ohennetulla Findur parvekelattiamaalilla 1 - 2 kertaan. Ohennus Findur JSM MT 07 -ohenteella.

#### Pintamaalaus

Pintamaalaus Findur parvekelattiamaalilla 1 - 2 kertaan värisävystä riippuen.

Huoltomaalaus aiemmin Findurin tuotteilla maalattuihin kohteisiin voidaan tehdä Findurin Parvekelattiamaalilla 1 - 2 kertaan, mikäli vanha maali on hyvin kiinni alustassa.

Tarkemmat tiedot tuotteiden tuoteselosteissa.

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset lisätietoa!

Findur HT Oy