

Metallipintojen maalausyhdistelmä

Ulkokäyttöön teräs, kuumasinkityille sekä alumiinipinnoille.

Pinnan esikäsittely

Uudismaalaus

Maalattavat pinnat puhdistetaan liasta, irtonaisista hiukkasista ja suoloista. Teräspinnat suihkupuhdistetaan puhdistusasteeseen Sa 2½. Sinkityt tai alumiinipinnat suihkupuhdistetaan kevyesti, SaS. Pöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta. Kuumasinkityt pinnat voidaan myös pestä soveltuvalla sinkityn pinnan pesuaineella huolellisesti, jotta maalin tartuntaa heikentävä sinkkisuola saadaan poistettua pinnoilta.

Korjausmaalaus

Maalattavilta pinnoilta poistetaan irtonainen aines, pöly, lika ja rasva. Epäpuhtaudet poistetaan esimerkiksi alkali- tai emulsiopesulla. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan suihkupuhdistamalla tai mekaanisella puhdistuksella, esim. koneellisesti hiomalla. Pöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta.

Teräspinnat kaupunki-ilmastoon

Pohjamaalaus Findur polyuretaanipohjamaalilla	1 x 80 µm
Pintamaalaus Findur puolikiiltävällä Aluprofilmaalilla	1 x 60 µm
kokonaiskalvonpaksuus	140 µm

Kuumasinkityt ja alumiinipinnat kaupunki-ilmastoon

Maalaus Findur puolikiiltävällä Aluprofilmaalilla	2 x 60 µm
kokonaiskalvonpaksuus	120 µm

Tarkemmat tiedot tuotteiden tuoteselosteissa.

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset lisätietoa!

Findur HT Oy