

Julkisivumaalausyhdistelmä

Ulkokäyttöön uusille ja vanhoille kiviainespinnoille, kuten betoni-, rappauskalkkihiekkatiili- ja mineraalilevypinnoille. Tuote soveltuu erittäin hyvin myös tehdasmaalaukseen, kun betonielementit halutaan maalata jo elementtitehtaalla.

Pinnan esikäsittely

Uudismaalaus

Maalattavat pinnat puhdistetaan liasta, irtonaisista hiukkasista ja suoiloista. Maalattavilta pinnoilta poistetaan sementtiliima, muottiöljyt ja irrotusaineet esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla. Pöly poistetaan pinnoilta huolellisesti ennen maalausta.

Huoltomaalaus

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, pöly, lika ja rasva. Lika ja rasva poistetaan esimerkiksi alkali- tai emulsiopesulla ja/tai korkeapainepesulla. Pesuaineet huuhdellaan maalattavilta pinnoilta huolellisesti puhtaalla vedellä ja pintojen annetaan kuivua ennen maalausta. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan huolellisesti esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla. Pöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta.

Maalaustyö

Pohjamaalaus

Esikäsitellyt pinnat pohjustetaan Findur JSM Väripohjalla tai Findur JSM Primerilla yhden kerran maalauksena.

Pintamaalaus

Pintamaalaus Findur Julkisivumaalilla 1 - 2 kertaan riippuen valitusta värisävystä.

Huoltomaalaus

Aiemmin Findurin tuotteilla maalatun kohteen huoltomaalaus voidaan tehdä Findurin Julkisivumaalilla yhden kerran maalauksena, mikäli vanha maali on alustassa hyvin kiinni.

Tarkemmat tiedot tuotteiden tuoteselosteissa.

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset lisätietoa!

Findur HT Oy