

Maalityyppi Findur JSM Primer on kaksikomponenttinen, liuotehenteinen polyuretaanipohjuse kivainespinnoille. Sen kovetteena on alifaattinen isosyanaatti. Maalautuoteryhmä 12.

Käyttökohteet Ulkokäyttöön uusille ja vanhoille kivainespinnoille, kuten betoni-, rappaus-, kalkkiahiekkatiili- ja mineraalilevy-pinnoille. Vanhoille betonipinnoille, joista on vanha maalipinta poistettu, ja esim. tiilipintojen suojaukseen ja betonilattioiden pölynsidontaan.

Hyväksynyt Tuotteella on CE-merkintä.

Tuote- ja EAN-koodi

3 l 60000	10 l 60001	20 l 60002
6 430024 980011	6 430024 980028	6 430024 980035

TEKNISET TIEDOT	
Sekoitusuhde	Primer-astiaan lisättävä Findur JSM kovettajan määrä ja kovettajan numero on ilmoitettu purkin yläosassa olevassa viivakooditarrassa: Findur JSM Primer: 12 paino-osaa Findur JSM Kovete: 1 paino-osa
Seoksen käyttöaika	< 48 h +23 °C)
Kuiva-ainepitoisuus	noin 8 tilavuus-%
Värisävy	Väritön
Teoreettinen menekki	noin 110–150 g/m ²
Kuivumisaika +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %	Pölykuiva noin 1 tunnissa, päällemaalattavissa 24 tunnin jälkeen
Kiiltoryhmä	6 (RT-luokitus), täyshimmeä
Ohenne ja välineiden pesu	Findur JSM Ohenne
Työtapa	Sively, telaus, levitys harjalla tai suurpaineruiskutus, suutinkoko 0,011" - 0,013"
Pakkaukset	3 l, 10 l, 20 l
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen

KÄYTTÖOHJEET	
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.
Esikäsittele Maalaamaton pinta	Maalattavat pinnat puhdistetaan liasta, irtonaisista hiukkasista ja suoiloista. Muottia vasten valetuista betonipinnoista on pintaan jäänyt kiiltävä ja lasimainen sementtiliima ja muottiöljy poistettava esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla.

Aiemmin maalattu pinta	<p>Poista aikaisemmin maalattu pinta esim. suihkupuhdistamalla tai mekaanisella puhdistuksella esim. timanttikuppilaikalla. Korjaa betonipinnat, mikäli niissä esiintyy halkeamia. Jos betonirakenteen teräkset ovat tulleet esiin, puhdista ja suojamaalaa teräspinnat soveltuvin menetelmin ja paikkaa betonipinta tarkoitukseen soveltuvalla paikkausmenetelmällä.</p> <p>Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä ja maalauksessa on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 ja Työsuojeluhallituksen päätöksessä 231/89 määriteltyjä suojatoimenpiteitä. Asbestipitoinen jäte on otettava talteen ja hävitettävä asianmukaisesti.</p>
Pohjamaalaus	<p>Esikäsitellyt pinnat pohjustetaan Findur JSM Primerilla, johon on lisätty Findur JSM Kovete suhteessa 12:1. Huolimaton sekoitus tai väärä seos-suhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalauspinnan ominaisuuksien heikkenemisen. Pintamaalaus aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Betonilattioiden pölynsidonnassa suositellaan kaksi käsittelykertaa.</p>
Pintamaalaus	<p>Pintamaalaus Findur Julkisivumaalilla, Findur Parvekelattiamaalilla tai Findur Spirans-maalilla 1 - 2 kertaa riittävän peittävyuden aikaansaamiseksi.</p>
Käyttöturvallisuus	<p>Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote. Lue tiedote ennen maalaustyön aloittamista. Maalin kovete ja käyttövalmis seos sisältävät isosyanaatteja. Avaa maalin kovetepurkki varovasti, koska purkkiin saattaa varastoidessa kehittyä painetta. Älä päästä kovetepurkkiin vettä, sillä se voi turvota ja haljeta.</p>
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet VOC	<p>EU VOC-raja-arvo / gränsvärde Cat A/h 750 g/l (2010)</p> <p>Findur JSM Primer sisältää / innehåller: VOC max 735 g/l.</p>

Tuotteen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Emme vastaa maalaustyöstä tai sen laadusta koska lopputulos on riippuvainen maalaus- ja käsittelyolosuhteista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta ja tarkoitusta. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tämän tyyppisiä tuotteita käyttäessään, ja että hän on ennen tuotteen käyttöönottoa perehtynyt tuoteselosteeseen ja käyttöturvallisuustiedotteeseen.