

Julkisivupinnoiteyhdistelmä

Ulkokäyttöön uusille ja vanhoille kiviainespinnoille, kuten betoni-, rappauskalkkihiekkatiili- ja mineraalilevypinnoille. Aikaisemmin maalatuille pinnoille, joista vanha maalipinta on poistettu. Tuote soveltuu myös tehdasmaalaukseen, kun betonielementit halutaan maalata jo elementtitehtaalla.

Pinnan esikäsittely

Uudismaalaus

Maalattavat pinnat puhdistetaan liasta, irtonaisista hiukkasista ja suoloista. Muottia vasten valetuista betonipinnoista on pintaan jäänyt sementtiliima ja muottiöljy poistettava esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla. Pöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta.

Korjausmaalaus

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, pöly, lika ja rasva. Lika ja rasva poistetaan esimerkiksi alkali- tai emulsiopesulla. Alusta huuhdellaan perusteellisesti vedellä ja annetaan kuivua. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla. Pöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta.

Maalaustyö

Pohjamaalaus Findur JSM Väripohjalla

Esikäsitellyt pinnat pohjustetaan Findur JSM Väripohjalla 1–2:een kertaan tai Findur julkisivumaalilla 1:een kertaan.

Pinnoitus Findur Julkisivupinnoitteella

Pintamaalaus Findur Julkisivupinnoitteella 1:een kertaan.

Tarkemmat tiedot tuotteiden tuoteselosteissa.

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset lisätietoa!

Findur HT Oy